

Prime Lock

Fiche Technique (FT)

Description du produit

Prime Lock est un prétraitement de surface qui favorise une bonne adhérence de la couche de finition EX-2C SFC sur les surfaces de jeu en caoutchouc.

Avantages:

- Excellent promoteur d'adhésion.

Utilisations recommandées

Prime Lock est destiné aux applications industrielles, autant pour l'entretien que la fabrication d'équipements neufs.

Substrat Appropriés:

- Caoutchouc
- Caoutchouc sols sportif

Destiné à être utilisé avec la couche de finition EX-2C SFC.

Ratio de mélange

Procédure de mélange:
Mélanger 100 ml d'additif Prime Lock [FAD0004]
DANS LE
Bouteille de base Prime Lock (946ml) [FAD0006]
Prévoyez un temps d'induction de 5 à 10 minutes.

Remarque importante : une fois le produit mélangé, jetez le bouchon du flacon et ne refermez pas le flacon. Éliminez le produit restant conformément à vos réglementations locales, étatiques, provinciales ou fédérales.

Caractéristiques du produit

Durée de vie en pot: (77°F (25°C) et 50% HR)	10 heures
Remarque : Après 10 heures, le produit n'est plus efficace en tant que pré-traitement. Pour éviter toute confusion, c'est qu'après mélange, la date et l'heure doivent être marquées directement sur le flacon Prime Lock.	
COV mélange (non-dilue): Méthode EPA 24	818 g/l 6.828 lb /gal
Limite d'entreposage:	
Prime-Lock Additif	3 ans
Prime-Lock Base	3 ans
Si non ouvert (77°F (25°C))	

Application Méthode

Prime Lock doit être appliqué selon la méthode ci-dessous :

1. Agitez soigneusement la solution Prime Lock mélangée avant de l'appliquer sur les surfaces de sol en caoutchouc.
2. Sur les surfaces de sol en caoutchouc lisse, appliquez Prime Lock avec un tampon anti-abrasion en nylon rouge.
3. Sur les surfaces de sol en caoutchouc texturé, Prime Lock peut être appliqué à la brosse.
4. La couche de finition **doit être** appliquée **30 minutes à 1 heure** après l'application de Prime Lock.
5. S'il n'est pas possible d'appliquer une couche de finition dans ce délai, la surface doit être retraitée avec Prime Lock.

Remarque : les résidus de poudre Prime Lock doivent être éliminés avec des chiffons non pelucheux humidifiés à l'eau. **NE PAS renverser Prime Lock dans des zones qui ne recevront pas de peinture.**

Emballage

Trousse de 1 Pinte (946 ml)		
Prime Lock Additif	FAD0004-020	100ml
Prime Lock Base	FAD0006-020	1 Pinte (946 ml)

Conditions ambiantes

Pour des performances optimales, le produit, le substrat et la température ambiante doivent être compris entre 68°F et 77°F (20°C et 25°C). Pour éviter la condensation pendant l'application, la température de la surface doit être à tout moment supérieure à 5°F (3°C) ou plus au-dessus du point de rosée.

Pour utilisation en dehors de cette plage, veuillez contacter votre représentant Endura.

Précautions de Sécurité

Veuillez-vous référer aux fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser ce produit. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur notre site Web à l'adresse suivante : www.endurapaint.com.

La contamination de Prime Lock peut provoquer une réaction chimique dangereuse. Voir la fiche de données de sécurité du produit pour les informations de compatibilité.